

COLD ROLLED SHEETS
TÔLES LAMINÉES À FROID

weight kg/sheet

thickness mm	commercial sizes mm							
	1000 x 2000	1250 x 2500	1250 x 3000	1500 x 3000	1500 x 4000	2000 x 4000	1500 x 6000	2000 x 6000
0,8	13	20	24	29	38		58	
1,0	16	25	30	36	48		72	
1,2	19	30	36	43	58		86	
1,5	24	37	45	54	72	96	108	144
2,0	32	50	60	72	96	128	144	192
2,5	40	63	75	90	120	160	180	240
3,0	48	75	90	108	144	192	216	288
4,0	64	100	120	144	192	256	288	384
5,0						320		480
6,0						384		576

Standard delivery program - Programme de fourniture standard

MANUFACTURING STANDARD Norme de fabrication	FINISH Finition	PRODUCT DESIGNATION Désignation produit	GRADE Qualité			
EN 10088-2 ASTM A240, A480	2B Annealed pickled and skinpassed Recuit, décapé et skinpassé	Stainless steel flat products for general purposes Produits plats en acier inoxydable à usage général	Austenitic	Austénitiques	Ferritic	Ferritiques
			EN	AISI	EN	AISI
			1.4301	304	1.4016	430
			1.4307	304L	1.4512	409LI
			1.4541	321	1.4510	439L
			1.4404	316L	1.4509	441
1.4571	316Ti	1.4521	444			
EN 10088-4 (CE marking)	2B Annealed pickled and skinpassed Recuit, décapé et skinpassé	Stainless steel flat products for construction purposes Produits plats en acier inoxydable pour la construction	Austenitic	Austénitiques	Ferritic	Ferritiques
			EN	AISI	EN	AISI
			1.4301	304	1.4016	430
			1.4307	304L	1.4512	409LI
			1.4541	321	1.4510	439L
			1.4404	316L	1.4509	441
1.4571	316Ti	1.4521	444			
EN 10028-7 ASTM A240, A480 (AD 2000 W2/W10) (PED 2014/68/EU)	2B Annealed pickled and skinpassed Recuit, décapé et skinpassé	Stainless steel flat products for pressure purposes Produits plats en acier inoxydable pour équipement sous pression	Austenitic	Austénitiques		
			EN	AISI		
			1.4301	304		
			1.4307	304L		
			1.4541	321		
			1.4404	316L		
1.4571	316Ti					

Supply conditions - Conditions de livraison

- Dimensional tolerances according to EN ISO 9445-2 (and other equivalent international norms)
Tolérances dimensionnelles selon norme EN ISO 9445-2 (et autres normes internationales équivalentes)
- Special tolerances upon request Tolérances spéciales sur demande
- Marking on the B-Side Marquage sur côté inférieur
- Control documents 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 Documents de contrôle 2.2, 3.1, 3.2 selon norme EN 10204
- 220/240/320/400 grit polishing, scotch brite brushing, duplo and protective film suitable for fiber laser cutting
Sur demande: satinage 220/240/320 grit, finition scotch brite et pellicule de protection pour découpage au laser
- With or without paper interleave Avec ou sans papier intercalaire

2 cut to length line

1 Cold rolled Cut-to-length line
(till 2,000 mm width)

2 Cold rolled Cut-to-length lines
(till 2,000 mm width)

150,000 t/y
total manufacturing
capacity hot rolled
and cold rolled sheets

CR2000

**PRODUCT RANGE
EXTENSION**

sizes available on stock
width 2000 mm